

FIT AQUALL folyékony fólia

műszaki adatlap

.....

Az **Aquall** folyékony fólia egykomponensű, oldószermentes, vizes diszperziós alapú, környezetbarát, kenhető vízszigetelő anyag. Bevonata nagy rugalmasságú, repedés áthidaló tulajdonságú. Alkalmazható kül- és beltéri burkolatok alá víz elleni szigetelésre.

Alkalmazási terület

Az **Aquall** folyékony fólia alkalmas kül- és beltéri ásványi alapfelületek, zuhanyzó, fürdőszoba, konyha, mosókonyha falainak, járófelületének hidegburkolás előtti vízszigetelésére.

Felhasználás

Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A felületről a laza, pergő részeket, olajos, zsíros szennyeződésekét távolítsuk el. Nagy nedvszívású alapfelület esetén **Propius-G** mélyalapozót használjunk. A sarkokban, hajlatokban használjunk FIT hajlat-erősítő szalagot.

Alapozás

Propius-G mélyalapozóval.

Felhordás

Felhordható hígítatlanul glettvassal, hengerrel vagy ecseteléssel, két rétegben. Az egyes rétegek között legalább 3 óra száradási idő teljen el. A száradási idő függ a levegő és az alapfelület hőmérsékletétől, valamint a levegő páratartalmától. A hidegburkolat felragasztása a teljes száradás után kezdhető el (min. 24 óra).

.....

Száradási idő: Az egyes rétegek között legalább 3 óra száradási idő teljen el. A megadott érték 20 °C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás változásával a száradási idők jelentősen megváltozhatnak. A hidegburkolat felragasztása a teljes száradás után kezdhető el (min. 24 óra).

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²/réteg.

Javasolt rétegszám: 2

Kiszerezés: 1 kg, 5 kg, 10 kg műanyag vödörben.

Tárolás: Bontatlan állapotban száraz, hűvös helyen 1 évig eltartható.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

FAGYVESZÉLYES! Allergiás reakciót okozhat.

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Nem tűzveszélyes! (IV. Tűzvesz. oszt.)

Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és +25 °C között legyen.

Sűrűség (20 °C-on): 1,23 g / cm³

Nem illó rész: 55 %

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.

Tartalmaz: 5-kloro -2-metil- 2H-izotiazol- 3-on (EC szám: 247-500-7) és 2-metil- 2H- izotiazol- 3-on (EC szám: 200-239-6); 1,2 bentiazol-3(2H)-on 2-metil-4-izotiazolin-3-on

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Műszaki tájékoztatónkat eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót az előzetes gyakorlati próba elvégzése alól.



✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🇭🇺 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. út 1.