

FIT GOLD EXCLUSIVE szilikonos homlokzatfesték

műszaki adatlap



A **FIT Gold Exclusive** szilikon kültéri falfesték gyárilag előkevert, szilikongyanta kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó jó fedőképességű, kiváló kopásállóságú, jó páraáteresztő képességű, könnyen tisztítható, matt falfesték, mely a FIT színkártya meghatározott színeiben kapható. Algásodás gátló és UV-szűrő adalékanyagot tartalmaz.

Alkalmazási terület

A FIT Gold Exclusive Szilikon kültéri falfesték alkalmas új és régi ásványi alapvakolatokra, mészhomok téglá, és klinkertégla felületekre, megfelelően hordképes diszperziós festékekre és műgyanta vakolatokra. Ásványi alapú hőszigetelésű rendszerekre is alkalmazható. Műemléki épületek felületeinek tartós bevonata.

Alapfelület jellemzői

Az alapfelület por- és szennyeződés, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. Vakolt felület és betonfalazat esetén az alapfelület legyen szilárd. Régi felületek festése esetén a meglazult, sérült rétegeket, festékmáradványokat távolítsuk el, illetve a nagyobb repedéseket kaparjuk ki. A nem megfelelően hordképes diszperziós vagy enyves festékeket, sókivirágzásokat el kell távolítani. Az alapfelület hibáit cementhabarccsal javítsuk ki. A repedéseknél és különböző tulajdonságú anyagok találkozásánál alkalmazzunk átfedő megerősítő szalagozást. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek.

Előkészítés

Az alapozást a festés előtt legalább 24 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására, valamint arra, hogy az alapozó teljesen szilárd, száraz legyen. A munka megkezdése előtt ellenőrizzük a színt és a gyártási dátumokat. Amennyiben eltérő gyártási dátumú vödörket találunk, úgy az eltérő gyártási dátumú anyagokat egy nagyobb edényben keverjük össze feldolgozás előtt. Alapozás **Propius-G** mélyalapozóval.



Anyagszükséglet: Kevésbé nedvszívó, egyenletes alapfelület esetén: 9–10 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy rétegben. Erősen nedvszívó, egyenetlen, stukturált felület esetén: 5–7 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy rétegben. A **FIT Gold Exclusive** Szilikon kültéri falfesték fedőképessége alapfelületről függően változó, normál körülmények között két rétegben ajánljuk. Durvább felületek anyagigényét fontos a helyszínen ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban átvállalni. Erőteljes színek választása esetén, amennyiben a régi és az új szín közötti eltérés jelentős, háromrétegű festés szükséges lehet, tehát az anyagszükséglet megnő.

Hígítás: Csak szükség esetén, legfeljebb 5% vízzel. Az anyag a növekvő hígítás során veszít fedőképességéből, tapadási és kopási szilárdságából.

Felhordás: Hengerrel, ecsettel vagy szórópisztollyal. **Eldolgozás:** Egyenletesen felhordva több irányban dolgozzuk el.

Színezés: A FIT színkártya meghatározott színeiben kapható. A mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek. Az anyag szemcsézettségéből, a feldolgozásból és az időjárási különbségből adódóan a teljes színazonosság nem garantálható.

Hőmérséklet: A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet késleltetik a kötést. +5 °C alatt tilos feldolgozni. A teljes száradásig óvni kell az esőtől és a fagytól.

Száradási idő: 2 óra - A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől. A megadott érték 20 °C-on és 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás változásával (alacsony hőmérséklet, magas páratartalom) a felhordási, száradási tulajdonságok jelentősen megváltozhatnak.

Tisztíthatóság: Finom szűrű kefével és tiszta vízzel tisztítható. Kerülje mindenféle mosó- és tisztítószer használatát! A szerszámokat, a keverőedényt, az elcsöppent anyagot használat után azonnal le kell mosni, mert a száradás után csak mechanikai úton távolítható el.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 24 hónapig. Használat után a vödört gondosan le kell zárni.

Sűrűség (20 °C-on): 1,55 g/cm³ **Nem illó rész:** 65% (m/m) (105 °C-on, 3 óra)

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes. „E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis előfordul bő vízzel mossuk le. Szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

EUH 208 Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo [4,5-d] imidazole-2,5(1H,3H)-dione-t, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok P102 Gyermekektől elzárva tartandó; P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos; P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ha mégis előfordul bő vízzel mossuk le. Szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

EU-határérték erre a termékre (A/c): 40 g/l (2010). Ez a termék kevesebb mint 40 g/l VOC-t tartalmaz. Engedély: TÜV KERMI C-228362-1




✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🏭 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. út 1.