

FIT SILVER TREND akril homlokzatfesték

műszaki adatlap

.....

A **FIT Silver Trend** gyárilag előkevert, diszperziós kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, jó fedőképességű, matt kültéri falfesték.

Alkalmazási terület

FIT Silver Trend kültéri diszperziós falfesték alkalmas régi és új épületek külső, vakolt, beton, azbesztcement, téglafelületeinek, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedő festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- és páraáteresztő.

Alapfelület jellemzői

Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnak kell lennie. Régi felületek festése esetén a meglazult, sérült rétegeket, festékmарadványokat távolítsuk el, illetve a nagyobb repedéseket, és a felületen lévő hibákat a festést megelőzően javítsuk ki. A repedéseknél alkalmazzunk repedésáthidaló, megerősítő szalagozást. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében az alapfelület teljesen sima, glettelten legyen.

Előkészítés

Meszelt vagy nagy nedvszívású felületen, mint régi vakolat, perlites vakolat, pórusbeton festése előtt, ajánljuk a **Propius-G** mélyalapozó használatát. A felületen lévő porréteget távolítsuk el. Amennyiben a felületen koromréteg található, akkor a festést megelőzően gondoskodjunk a szennyezett részek **FIT Folt Stop** foltsemlegesítő anyaggal történő megkötéséről, vagy mechanikai úton történő eltávolításáról. A falfestéket a munkálatok megkezdése előtt fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük fel.

Felhordás

Ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. Ügyeljünk az anyag egyenletes eldolgozására. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, erős szélben, mert a száradási idő alatt repedéseket okozhat. Fagyban, esős, párás időben előfordulhat foltosodás.

A szerszámokat száradás előtt vízzel tisztíthatjuk, az elcsöppent festékmарadványokat nedvesen távolítsuk el, mert száradás után csak fizikai úton tisztítható.

.....

Anyagszükséglet: ~10 m²/liter rétegenként, az ajánlott hígítás mellett. A FIT Silver Trend kültéri falfesték fedőképessége az alapfelülettől függően változó, normál körülmények között két rétegben alkalmazzuk.

Hígítás: legfeljebb 5% vízzel, homogén állagúra keverve. Az anyag a növekvő hígítás során veszít tapadási és kopási szilárdságából.

Alapozás: Propius-G mélyalapozóval

Színezés: FIT színkártya színeiben, illetve bármilyen vizes bázisú festékekhez alkalmazható színezőpasztával színezhető.

Felülettisztítás: Puha szőrű nedves kefével tisztítsuk. Kerüljük mindenféle mosószer használatát.

Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen.

Száradási idő: 2 óra. A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől. A megadott érték 20 °C-on és 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás változásával (alacsony hőmérséklet, magas páratartalom) a felhordási, száradási tulajdonságok jelentősen megváltozhatnak.

Sűrűség (20 °C-on): 1,55 g/cm³

Kiszerezés: 2,5 liter, 10 liter

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 24 hónapig. A vödröket használat után gondosan zárjuk le.

EUH 208 Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo [4,5-d] imidazole-2,5(1H,3H)-dione-t, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **EUH 210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

EU-határérték erre a termékre (A/c): 40 g/l (2010). Ez a termék kevesebb mint 40 g/l VOC-t tartalmaz.

KERMI engedélyszám : 96/5-01115




✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🇭🇺 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. út 1.