

# FIT TAPADÓHÍD

## műszaki adatlap



A termék felhasználható kül- és beltéren nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek érdesítésére. Az alapfelületen erős tapadóréteget biztosít. Alkalmazható pl. hidegburkolásnál, betonfelületek alapozásánál, vakolásnál, aljzatkiegyenlítésnél, illetve kiválóan alkalmas régi csempe- és járólafelületek bontás nélküli újraburkolásánál, vagy OSB-lapra történő burkolást megelőzően.

### Felhasználás

Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel, az alapfelületet tisztítsuk meg a szennyeződésektől (por, olaj stb.) és a laza részekről. A megtisztított alapfelületre ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel a terméket. Nem nedvszívó felület esetén hígítás nélkül alkalmazzuk, erősen nedvszívó alapfelület esetén max. 1:1 arányban vízzel hígítható. Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és 25 °C között legyen.



**Anyagszükséglet:** 0,3 kg/m<sup>2</sup>

**Hígítás:** Nem nedvszívó felület esetén hígítás nélkül alkalmazzuk, erősen nedvszívó alapfelület esetén max. 1:1 arányban vízzel hígítható.

**Hőmérséklet:** Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és 25 °C között legyen.

**Száradási idő:** 2 óra A megadott érték 20 °C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a száradási idő jelentősen megnőhet. A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel tisztíthatók.

**Kiszérelés:** 1,3 kg, 7 kg

**Sűrűség (20 °C-on):** 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**Nem illó rész:** 75%

**Tárolás:** eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 24 hónapig.

**Tűzveszélyességi osztály:** Nem tűzveszélyes.

„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

**Tartalmaz:** 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) keveréke (3:1)

### P mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Műszaki tájékoztatónkat eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót az előzetes gyakorlati próba elvégzése alól.




✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🇭🇺 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenderics S. út 1.